

Ürün Bilgi Föyü
Düzenleme 17.11.2008
Revizyon no: 0
Identification no:
01 07 02 06 001 0 000017
Sika® Primer-490 T

Sika® Primer-490 T

Cam ve sırlı yüzeyler için astar

Ürün Tanımı	Sika® Primer-490 T, Sikalastic®-490 T'nin cam ve sırlı yüzeylere daha iyi yapışmasını sağlayan, şeffaf, solvent esaslı, tek bileşenli astardır.
Kullanım Alanları	n Şeffaf Sikalastic®-490 T için astar olarak
Özellikleri / Avantajları	n Uygulaması kolaydır n Nem ile kürlenir n Uygun yüzeyler: cam, cam tuğla, sırlı seramikler

Ürün Bilgileri

Yapı

Görünüm / Renk Sıvı / Şeffaf

Ambalaj 1 kg teneke kutu

Depolama

Depolama Koşulları / Raf Ömrü Kuru koşullarda +5 °C ila +30 °C arasında depolayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında doğru bir şekilde saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 9 ay kullanıma uygundur. Son kullanma tarihi ambalajın üzerindedir.

Teknik Bilgi

Kimyasal Yapı Silan esaslı, isopropanol çözeltisi

Yoğunluk 0.80 g/ml

Sistem Bilgileri

Uygulama Detayları

Sarfiyat / Dozaj Sarfiyat, yüzey pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak değişmekte olup bir veya iki kat uygulama için kapalı (gözeneksiz) yüzeylerde 0.03 kg/m² ile çok emici yüzeylerde 0.08 kg/m² aralığındadır.

Yüzey Kalitesi Yapışma sağlanacak yüzey, trafik ve yapısal hareketlerden kaynaklanan yüklerle karşı yeterli dayanıma sahip olmalıdır.

Construction



Yüzey Hazırlığı	<p>Uygulama yapılacak yüzey sağlam, temiz, kuru ve oynak parçacıklardan arındırılmış olmalı, yağ, gres, silan, tuz, silikon, siloksan ve yapışmayı olumsuz yönde etkileyebilecek diğer kimyasal malzemeler içermemelidir. Yüzey nem oranının %5'ten yüksek olmadığından emin olunmalıdır. Yeni dökülmüş beton en az 28 günlük olmalıdır.</p> <p>Tüm çatlakları uygun ürünler ile tamir ediniz.</p> <p>Bağıl nem %50 ile %70 arasında olmalıdır.</p>
Uygulama Koşulları / Sınırlamalar	
Ortam Sıcaklığı	+5°C ila +35°C
Uygulama Metodu / Ekipmanlar	<p>Sika® Primer-490 T, temiz ve kuru bir bez ile tüm yüzeye sürülerek uygulanır. Yeterli miktarda bez kullanılmalı ve yüzeyde astar uygulanmamış alan kalmadığından emin olunmalıdır.</p> <p>Son kaplama olan poliüretan Sikalastic®-490 T, 1 – 2 saat sonra uygulanabilir.</p>
Notlar	<p>Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.</p>
Yerel Sınırlamalar	<p>Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.</p>
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri	<p>Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.</p>
Yasal Notlar	<p>Sika® ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika®'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika®'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika® ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika® tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika® sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika®'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika®'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.</p>



Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
Deri Org. San. Böl. 2. Yol J-7
Parsel, Aydınlı, Orhanlı Mevkii,
34957 Tuzla, İstanbul, Türkiye

Çağrı Merkezi
Telefon
Faks
bilgi@tr.sika.com

+90 216 444 74 52
+90 216 581 06 00
+90 216 581 06 99
www.sika.com.tr

